

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 61-291007

(43)Date of publication of application : 20.12.1986

(51)Int.Cl.

B01D 13/01

(21)Application number : 60-131204

(71)Applicant : TOYOBO CO LTD

(22)Date of filing : 17.06.1985

(72)Inventor : MATSUNAGA KAZUHIKO
SEKINO MASAACKI

(54) HOLLOW YARN TYPE SEPARATION MEMBRANE ELEMENT

(57)Abstract:

PURPOSE: To efficiently remove the suspended substance adhered to the surface of a membrane, by protecting the outermost periphery of a hollow yarn bundle by a reticulated or porous protector of which the void ratio is a predetermined value or more and providing a through-hole or nozzle, of which the diameter is a specific value or more, to the adhesion part of the end part of the hollow yarn bundle.

CONSTITUTION: Both end parts of a hollow yarn bundle 11 is adhered and fixed by an adhesive and both ends of the hollow yarn bundle are opened. The outermost periphery of the hollow yarn bundle 11 is protected by a reticulated or porous protector made of polyethylene of which the void ratio is 5% or more and a nozzle 15 is provided to the adhesion part of one end of the hollow yarn bundle 11

so as to pierce therethrough. A liquid to be treated is supplied to a filter wherein this hollow yarn type separation element is received in an outer cylinder and each hollow yarn is pressurized from the outer surface side thereof to perform ultrafiltration or precise filtration obtaining permeated water from the inner surface side of the hollow yarn. When the suspended substance adhered to the surface of the membrane is removed, air from an air blow nozzle is penetrated in the separation membrane element from the nozzle 15 of the adhesion part 14 and the suspended substance on the surface of the hollow yarn is scraped off by bubble action. Thereafter, treated water is discharged out of the system along with the suspended substance.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the
examiner's decision of rejection or application
converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of
rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's
decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報(A)

昭61-291007

⑬ Int.Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

⑭ 公開 昭和61年(1986)12月20日

B 01 D 13/01

8014-4D

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

⑮ 発明の名称 中空糸型分離膜素子

⑯ 特 願 昭60-131204

⑰ 出 願 昭60(1985)6月17日

⑱ 発 明 者 松 永 教 彦 大津市堅田2丁目1番C-203号

⑲ 発 明 者 関 野 政 昭 大津市日吉台4の16の2

⑳ 出 願 人 東洋紡績株式会社 大阪市北区堂島浜2丁目2番8号

明 細 書

1. 発明の名称

中空糸型分離膜素子

2. 特許請求の範囲

中空糸型分離膜素子を内蔵し、中空糸の外周面から液体を加圧して膜分離を行ない中空糸の内周面に透過水を得る膜外濾過用または精微濾過用の中空糸型分離膜素子であつて、その中空糸束の両端部を接合固定し中空糸束の少なくとも一端を開口させたものであり、かつ該中空糸束の最外周を開口率が5%以上の網状または多孔体状の保護体で保護したものであり、しかも該中空糸型分離膜素子の少なくとも一端部の接合部に、直径1mm以上の接合部を貫通する穴またはノズルを少なくとも1個有することを特徴とする中空糸型分離膜素子。

て、分離を行なう装置であつて、膜面に付着した懸濁物質を洗浄操作をすることにより装置外に排出させるのに適した形状を有する中空糸型分離膜素子に関するものである。

(従来の技術)

中空糸型膜分離装置を使用して被処理水中の金属酸化物、懸濁物質等を除去しようとする場合中空糸型分離膜を長期間使用するためにも、また金属酸化物、懸濁物質等の除去効率を良い状態に保持するためにも中空糸型分離膜を洗浄する操作が重要である。

従来、水中の懸濁物質、金属酸化物を除去する一般的な方法としては圧力プレコート型フィルター、圧搾型フィルター等が使用されてきた。しかしこれらの技術には濾過装置の密閉性および排出される膜渣量が多い等の問題点があった。

また最近では多量の固形物を2次的に発生させ

特開2006-291007(2)

処理する場合には、膜外透過液が貯留まりし続く、また目詰まりした時の再生効率が悪いという問題点があった。

(発明が解決しようとする問題点)

前記の懸濁物質等の除去を中空糸型分離膜により行なった後の該中空糸型分離膜を再生させる方法の一例として、空気を中空糸型膜分離装置に吹き込む方法を行なった場合でも、従来の中空糸型分離膜装置の形状では、中空糸束を空気により振動させることにより中空糸を折ってしまうようなトラブルを起こしてしまったり、また、中空糸表面に付着した懸濁物質を除去して再生させる時の再生効率もあまり良いものではなかった。

そこで本発明者らは鋭意検討した結果、中空糸型分離膜を再生させる場合に、中空糸を折ってしまうようなトラブルを起こすことなく、空気等の流体を効率良く中空糸型膜分離装置に供給すると同時に中空糸膜表面に付着した、懸濁物質等を効率的に系外に排出するようにした中空糸型膜分離装置の主要構成要素である中空糸型膜分離素子を見い出す

に至った。

(問題を解決するための手段)

即ち、本発明は中空糸型分離膜素子を内蔵し中空糸の外面側から液体を加圧して膜分離を行ない中空糸の内面側に透過水を得る膜外透過用または精密濾過用の中空糸型分離膜素子であつて、その中空糸束の両端部を接着固定し中空糸束の少なくとも一端を開口させたものであり、かつ該中空糸束の最外周を開口率が5%以上の網状または多孔体状の保護体で保護したものであり、しかも該中空糸型分離膜素子の少なくとも一端部の接着部に前後1mm以上の膜接着部を貫通する穴またはノズルを少なくとも1個有することを特徴とする中空糸型分離膜素子を提供するものである。

本発明のかかる中空糸型分離膜素子を図面にて説明する。

第1図及び第2図は本発明素子の一例を示すものである。又第3図は膜分離素子を外筒内に収納した濾過器本体を示すものである。

第1図において本発明の中空糸型分離膜素子は

3

中空糸束11の両端部が接着剤で接着固定され中空糸束11の両端が開口している。そして中空糸束11の最外周を開口率が5%以上の網状又は多孔体状の保護体12で保護されており、中空糸束11の一端の接着部14に接着部14を貫通するノズル15を有している。又第2図の分離素子においては孔16を形成したバルブ15が導入されている。

又第3図は第1図及び第2図の分離膜素子2を外筒3内に収納した状態を示すものである。濾過器本体1は筒体4、中空糸型分離膜素子固定金具5、Oリング6、被処理液入口7、透過水入口8、エア吹込みノズル9、エア抜きノズル10、排水口17より構成され、分離膜素子2は筒体4にOリング6を介して取り付けられる。

次にかかる濾過器1の使用方法について述べる。被処理液を入口7より供給し中空糸の外面側

4

水の過水をやめ(濾過器本体1の内部に被処理液が満水の状態になっている)、エア吹込みノズル9から空気を噴出させる。空気は分離膜素子の接着部に設けたノズルよりその内部に侵入しバブル作用により中空糸表面に付着している懸濁物質をかきおとす。所定時間エア吹込みを行なった後エア吹込みを止め排水口17より濾過器本体の被処理水を排出させる。この排出にともない懸濁物質も系外に出される。完全に排出が完了すると次いで前記した様に可成膜外透過を続ける。

本発明で言う中空糸型分離膜素子は、セルローズエステル(セルロースジアセテート、セルローストリアセテート、酢酸セルロース等)、ポリアミド、ポリスルホン、ポリアクリルニトリル、ポリイミド、ポリエステル、ポリビニルアルコール、メタクリル酸エステル、ポリプロピレン、ポリオレフィン等で作られた、内径50μm乃至1000

特開昭61-291007 (3)

ン等のポリオレフィン、ポリエステル等の合成樹脂またはガラス繊維ポリエステル繊維等の繊維をポリエステルまたはエポキシ等でコーティングした強化プラスチックまたはセラミック、ステンレス等の金属でできた網目状または多孔体形状をしたもので、開口率が5%以上であり平均開口径が10μm以上のものである。開口率が5%未満であると中空糸膜から剥離させた懸濁物質を系外に取り出す時に多孔体自身が目詰まりを起こしてしまい結果は良くなかった。

又接合部の穴に挿入するノズルはポリスチレン、ポリプロピレン等のポリオレフィン、ポリエステル等の合成樹脂またはガラス繊維ポリエステル繊維等の繊維をポリエステルまたはエポキシ等でコーティングした強化プラスチック、またはステンレス等の金属でできた丸棒、角棒の棒状または丸パイプ、角パイプ等のパイプ状の形状であり、パイプ状の時には、パイプの側面に1個または2個以上の穴をあけた形状のものでも良い。又接合部にはノズルを挿入することは必ずしも必要

なく且なる穴を利用することもできる。

また、中空糸束の最外径が40mmを超え、かつ中空糸束の全長が50mmを超えるような、大きな中空糸型分離膜素子に関しては、中空糸型分離膜素子の中空糸束の中心部に中空糸束と平行に位置し、かつ膜素子の両端の接合部をつなげるのに十分な長さの合成樹脂製等の芯管を取り付けることにより、中空糸束が受ける力を芯管で吸収することができ、中空糸膜が折れたり中空糸束に傷をつける等のトラブルを更に少なくさせることもできる。ただこの場合エア吹込みによるバブル作用を抑制するものであつてはならない。

(発明の効果)

本発明は、中空糸型分離膜の表面に付着した懸濁物質等を除去するに際し、中空糸を折ってしまうようなトラブルを起こすことなく、空気等の流体を効率良く中空糸型膜分離装置に供給すると同時に中空糸膜表面に付着した懸濁物質等を効率良く系外に除去できるようにしたものである。

本発明は前記の理由から、下水再利用等懸濁物

7

質を多く含む水を膜分離処理するとき、また原子力発電の冷却水中に発生する腐食生成物および放射性廃棄物等を除去する目的で膜分離処理を行なうとき、更には火力発電のボイラー水中に含まれる金属酸化物等を除去する目的で膜分離処理を行なうとき等に非常に有効な発明である。また、本発明は食品工業における膜分離処理にも有効である。

(実施例)

以下本発明の実施例を説明するが、本発明は、かかる実施例によつて何等限定をうけるものではない。

実施例 1.

セルロースアセテートからなり、内径300μm、外径450μmの中空糸を3000本束ねた中空糸束の外周をポリエチレンからできた開口率が60%の網状の保護体で包み、中空糸束および

8

込んで第1図の様な分離膜素子を作製した。なお中空糸束の長さは45mmであつた。この中空糸型分離膜素子を第3図に示す外筒の中に収納して、濾過膜を運転した。濾過対象液として酸化第二鉄を約10ppm含む液を用いて、濾過および逆洗を行なう運転をした。のべ運転日数50日、延べ逆洗回数50回になったが濾過操作上全く問題なく運転することができた。また逆洗による中空糸の折れ及び損傷も無く、洗浄による膜の透過性能回復率も100%に近かつた。

実施例 2

セルロースアセテートからなり、内径275μm、外径430μmの中空糸を10000本束ねた中空糸束の外周をポリエチレンからできた開口率が70%の網状の保護体で包み、中空糸束および保護体の両端部をエポキシ接着剤で接合した。この時中空糸束の中心部に外径12mmのフク

特開明61-291007(4)

て接着固定させアクリル樹脂のパイプ部の側面に直径2mmの穴を12個あけた。この分離膜素子の全長は80cmであり、外径は30cmであつた。この中空糸型分離膜素子の概略形状は大概第2図のはなものであつた。この中空糸型分離膜素子を第9図に示す濾過器を用いて、下部より空気を吹かす逆洗操作を行なつた。各20分ずつ800回の逆洗操作を繰り返して行なつたが、運転後の分解検査では中空糸には折れ、損傷等が全く無かつた。

4. 図面の簡単な説明


第3図に本発明に適用される濾過装置の断面図の一例を示す。第1図及び第2図には本発明に係る中空糸型分離膜素子の一例を示す。

- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1 --- 濾過器本体 | 2 --- 中空糸型分離膜素子 |
| 3 --- 外筒 | 4 --- 管状 |
| 5 --- 中空糸型分離膜素子固定金具 | |
| 6 --- Oリング | 7 --- 液相液入口 |
| 8 --- 通過水出口 | 9 --- エア吹込みノズル |
| 10 --- エア吹きノズル | |
| 11 --- 中空糸束 | 12 --- 保護体 |


11

12

第1図




第2図



特許第61-291007(5)

第 8 圖



- 2: 中空糸型分離膜素子
- 7: 被処理液入口
- 8: 透過水出口
- 9: 17-吹込込みノズル